



KIILTO SAUMALAASTI

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

Раствор на цементной основе для заделки швов между стеновыми и напольными кафельными и клинкерными плитками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заделки швов между кафельными и клинкерными плитками, а также между другими керамическими материалами. Ширина шва 2-6 мм. Затирку швов можно начинать через 5 часов –3 суток после укладки плиток, в зависимости от крепежного раствора и основания.

СВОЙСТВА

- * M1 сертификат по эмиссии поверхностных материалов
- * сертификат EN 13888:2009, класс CG 2 WA
- * длительное время для работы
- * морозостойкая
- * тепло- и водостойкая
- * не горючая
- * с использованием добавки Кестопул пригодна для применения в частных бассейнах **внутри помещений**. Руководствоваться инструкциями и ограничениями, указанными в спецификации добавки Кестопул.
- * разные цвета можно смешивать друг с другом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип порошок на полимерно-цементно-известковой основе

Фракция наполнителя не более 0,2 мм

РАСХОД

0,5 - 1,5 кг/м² в зависимости от ширины шва

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

10 весовых частей растворного порошка, 3,0 –3,2 весовых частей чистой воды (соотношение смеси уточнить на упаковке)

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

2-3 часа после добавления воды

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и обл. поверхности +18...20°C
Влажность поверхности - бетон меньше 90 %
отн. влажности

При заделке швов температура облицовываемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C.

Выключить обогрев пола приблизительно за одни сутки до начала укладки плиток и заново включить можно приблизительно через одну неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Замешивание: 10 кг порошка для затирки швов перемешать механически с 3,0-3,2 л чистой, прохладной воды и дать раствориться 10 - 15 мин., затем еще раз перемешать. Перемешанную растворную массу нужно использовать в течение 2-3 часов.

Заделка швов: Раствор для затирки швов наносится резиновым шпателем под углом 45 градусов к шву, сильно прижимая таким образом, чтобы швы заполнились раствором. Дать швам высохнуть, чтобы затирка не прилипла к пальцам (на стеновой плитке, как правило, 15-30 мин., на напольной 30-60 мин.), после чего можно проводить очистку влажной губкой. Преждевременное мытье плитки или использование обильного

количества воды может привести к различию в оттенке швов. Промывную воду рекомендуется часто менять, для того, чтобы цветовой оттенок швов оставался ровным, а также для того, чтобы понизить риск появления известкового налёта.

При очистке облицовки швы легко формировать и уплотнять напр. кусочком тонкого кабеля или аппликатором для швов, который идет в комплекте (1 и 3 кг упаковка). После высыхания швов проводится окончательная очистка поверхности плитки сухой тряпкой или ветошью. Швы рекомендуется смачивать чистой водой (напр. распылителем) 1-3 раза в течение первых суток после заделки швов. Для заделки плиточных швов в углах, на стыках, а также в местах выхода труб, использовать сантехнический силиконовый герметик "Kiilto Saniteettisilikoni".

ВНИМАНИЕ: Плитки без глазури желательно смочить перед заделкой швов. Очистку затирки с пористых плиток следует протестировать заранее. Не применять затирку, цвет которой существенно отличается от цвета облицовки. При затирке каменных и других пористых материалов следует соблюдать инструкции изготовителя.

При заделке неглубоких и узких швов (напр. стекломозаики или стеновых плиток со скрытыми швами) затирку можно использовать с добавлением средства для упрочнения швов Стронг, если при этом ширина и глубина шва по меньшей мере 1 мм. Цветовой оттенок шва должен быть светлым, так как используя темные оттенки, разноглубокие швы могут сильно отличаться друг от друга. Напольные плитки со скрытыми швами не рекомендуется заделывать, так как из-за более повышенной подверженности пола к износу затирка может отсоединиться от неглубокого шва. Более подробную информацию можно получить на сайте www.kiilto.com

УПАКОВКА

Пластмассовые емкости 1, 3 и 10 кг
Бумажный мешок 20 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистую оболочку глаз. Не допускать попадания на кожу. При перемешивании раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения оригинального мешка в сухом помещении 12 месяцев, а пластмассовых емкостей - не более 2 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Затирка производится на основе цементного связующего вещества. В продуктах с содержанием цемента в следствие реакции образуются водорастворимые соли (т.н. щелочные и известковые налёты). При определенных условиях соли могут концентрироваться на поверхности продукта, осветляя его цветовой оттенок. Преждевременное мытье плитки или использование обильного количества воды при мытье поверхности после затирания швов, создают условия для образования налёта. Налёт является естественным явлением, появление которого в произведенных на основе цемента продуктах полностью предотвратить невозможно. В случае возникновения такового, это всего лишь недостаток внешнего вида, не влияющий на прочность продукта.

Из-за техники изготовления цветowych образцов раствора незначительные различия цветowych оттенков возможны при сравнении с готовым швом. Заделка швов в одном помещении должна проводиться с применением растворного порошка одной и той же производственной партии.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200,

e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com или на сайте: www.kiilto.com
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.